

افزودنی‌های شیمیایی صنعت لاستیک و توانمندی‌های تولید داخل

R

ubber industry chemical additives and manufacturing capabilities

چکیده:

امروزه مصنوعات لاستیکی از جایگاه ویژه‌ای در زندگی بشر برخوردار هستند. افزودنی‌های شیمیایی از اجزاء مهم فرمولاسیون آمیخته‌های لاستیکی به حساب می‌آیند که موجب بهبود خواص فیزیکی، مکانیکی و افزایش کارایی محصول می‌شوند. در این پژوهش، با مطالعه و بررسی خصوصیات تعدادی از افزودنی‌های شیمیایی مهم صنایع لاستیک، توانمندی‌ها و ضرورت تولید داخلی آن‌ها معرفی شده است.

واژه‌های کلیدی: صنایع لاستیک، افزودنی‌های شیمیایی، پرکننده‌ها، عوامل پخت، نرم‌کننده‌ها، آنتی‌اکسیدان‌ها.

نوع مقاله: مروری

سید مهرداد جلیلیان
استادیار پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران،
تهران، ایران
* عهده‌دار مکاتبات:
m.djalilian@ippi.ac.ir


مقدمه

الاستومرها یا لاستیک‌ها خانواده بزرگی از بسپارهای بی‌شکل هستند که به‌دلیل خواص ارتجاعی بالا و مدول پایین در تولید انواع تایر، کفش، تسمه و نوار نقاله، روکش کابل و سیم و همچنین، در صنایع مختلف شیمیایی و پتروشیمیایی کاربردهای فراوانی دارند. در شکل ۱ مقایسه مصرف هرکدام از این مصنوعات نشان داده شده است. تایر

و لاتکس‌های لاستیکی نسبت به سایر محصولات دارای سهم مصرف بالاتری هستند اهمیت روزافزون لاستیک‌ها باعث رشد تولید و مصرف آن‌ها در جهان شده است. در جدول ۱ میزان رشد مصرف دو لاستیک سنتزی (SBR) و طبیعی (NR) را در ۱۸ سال اخیر نشان می‌دهد. مجموع مصرف لاستیک سنتزی و طبیعی در سال‌های اولیه رشدی در

طبیعی است و سه کشور اندونزی، مالزی و تایلند در حدود ۷۰ درصد سهم تولید لاستیک طبیعی را در جهان دارا هستند

حدود ۵ درصد و در سال‌های اخیر، این رشد به ۳ درصد کاهش یافته که می‌تواند به دلیل به‌کارگیری دیگر الاستومرها در کاربردهای تخصصی‌تر باشد.



شکل ۲- روند رشد تولید لاستیک در سال‌های اخیر




شکل ۱- مقایسه مصنوعات لاستیکی

افزودنی‌های شیمیایی (Chemical additives)

با افزایش تولید و مصرف لاستیک‌ها، نیاز به به‌کارگیری افزودنی‌های شیمیایی در فرمولاسیون تولید فرآورده‌های لاستیکی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. این مواد به منظور افزایش خواص فیزیکی، مکانیکی و بهبود کارایی و کیفیت لاستیک در حین فرایند تولید بکار گرفته می‌شوند. آنتی‌اکسیدانت‌ها، شتاب‌دهنده‌ها، روغن‌ها، پرکننده‌ها و عوامل پخت از افزودنی‌های شیمیایی هستند که در اکثریت ترکیبات لاستیکی بکار گرفته می‌شوند. در شکل ۳ سهم بازار هرکدام از این مواد نشان داده شده است.

جدول ۱- مصرف لاستیک طبیعی و سنتزی از سال ۲۰۰۱

Year	Rubber Consumption ('000 tonnes)		
	Natural Rubber	Synthetic Rubber	Total Rubber
2001	7,039	10,253	17,292
2002	7,515	10,679	18,194
2003	7,797	11,177	18,973
2004	8,562	11,693	20,255
2005	9,049	11,731	20,780
2006	9,513	12,434	21,947
2007	10,138	12,576	22,714
2008	10,187	12,173	22,360
2009	9,289	11,228	20,517
2010	10,759	13,225	23,983
2011	11,034	13,856	24,889
2012	11,046	13,964	25,009
2013	11,430	14,148	25,578
2014	12,181	14,159	26,340
2015	12,134	14,663	26,796
2016	12,670	14,876	27,547
2017	13,203	15,234	28,437
2018	13,813	15,342	29,156



شکل ۳- سهم بازار افزودنی‌های شیمیایی در سال‌های اخیر

از متداول‌ترین افزودنی‌های شیمیایی آنتی‌اکسیدانت‌ها،

از طرف دیگر، به دنبال کاربردهای متنوع مصنوعات لاستیکی، تولید نیز در همین راستا افزایش یافته است. در شکل ۲ روند رشد تولید لاستیک از سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۸ نشان داده شده است. مقدار تولید لاستیک طبیعی در سال ۲۰۱۸ برابر با ۱۴ میلیون تن و لاستیک سنتزی ۱۵ میلیون تن بوده است که نسبت به سال ۲۰۱۷ رشدی برابر ۴٫۶ درصد داشته است. قاره آسیا قطب اصلی تولید لاستیک

طیف وسیعی از پرکننده‌های سفید یا رنگی در فرمولاسیون لاستیک بکار می‌رود. همان‌گونه که گفته شد، اندازه ذرات پرکننده‌ها بر خواص فیزیکی و مکانیکی آمیخته تأثیر مستقیمی دارد. ذرات کوچک‌تر سبب افزایش خواص فیزیکی و مکانیکی می‌شوند ولی در مقابل هزینه به‌کارگیری آن‌ها بالا است. از طرف دیگر، ذرات پراکنده هرچه غیر کروی‌تر باشد، مانند تالک و کائولن، مدول بهتری را ایجاد می‌کند. درصد به‌کارگیری یکسان پرکننده‌هایی با ذرات ریز و توزیع اندازه ذرات پهن نسبت به ذراتی با توزیع باریک‌تر پرکنندگی بهتر و گرانبه‌تری را باعث می‌شود. پرکننده‌ها به دو دسته معدنی و سنتزی طبقه‌بندی می‌شوند. کربنات کلسیم، باریت، سیلیکا، کائولین، تالک و آلومینا از پرکننده‌های معدنی و کربنات سیلیکا رسوبی، اکسیدهای فلزی، سیلیکا رسوبی و سیلیکات‌های بی‌شکل از نوع سنتزی هستند.

روغن‌ها (Process oil)

روغن‌ها به‌منظور کاهش گرانبه‌ی و بهبود فرایند تولید مورد مصرف قرار می‌گیرند. این روغن‌ها، از فرایند تقطیر نفت خام و پس از جداسازی ترکیبات سبک‌تر در سه دسته آروماتیک، نفتنیک و پارافینیک به‌دست می‌آیند. به‌کارگیری روغن‌های فرایندی باعث کاهش مدول و مقاومت کششی و سایشی محصول نهایی می‌شود. همچنین، در فرمولاسیون‌هایی که دوده بکار می‌رود، به‌دلیل نقش متفاوت روغن‌ها مصرف صحیح آن‌ها سبب تعادل خواص نهایی می‌شود. از طرف دیگر، به‌دلیل قیمت پایین‌تر روغن‌ها نسبت به دوده و بسپارها کاهش قیمت قطعه را موجب می‌شوند.

نرم‌کننده‌ها (Plasticizers)

نرم‌کننده‌های استری سنتزی به‌طور وسیع در صنایع لاستیک به‌منظور بهبود خواص فیزیکی و انعطاف‌پذیری

شتاب‌دهنده‌ها و عوامل شبکه‌ای کننده هستند. در سال ۲۰۱۸ سهم بازار آنتی‌اکسیدانت‌ها برابر با ۴۱٫۶ درصد، شتاب‌دهنده‌ها ۳۶٫۸ درصد و سولفور برابر با ۷٫۹ درصد است. پیش‌بینی می‌شود که درآمد طرح‌های تحقیقاتی در خصوص افزودنی‌های شیمیایی با رشدی برابر با ۵٫۶٪ از ۴۵۷۰ در سال ۲۰۱۷ به ۶۳۵۰ میلیون دلار در سال ۲۰۲۳ خواهد رسید.

در ادامه، با توجه به اهمیت و کاربرد فراوان افزودنی‌های شیمیایی صنعت لاستیک به‌طور اختصار به معرفی تعدادی از آن‌ها خواهیم پرداخت.

پرکننده‌ها (Fillers)

یکی از اجزاء اساسی در فرمولاسیون تایر و قطعات لاستیک‌های مهندسی پرکننده‌ها هستند. پرکننده‌ها با قرارگیری در بین زنجیره‌های پلیمری لاستیک باعث تقویت و استحکام قطعه می‌شوند. همچنین، به‌کارگیری این مواد به‌دلیل قیمت پایین آن‌ها موجب کاهش هزینه تمام‌شده آمیخته می‌شود. در این خصوص، پارامترهایی مانند اندازه و شکل ذرات، سطح ویژه، میزان جذب روغن و ساختار پرکننده را بایستی در انتخاب صحیح آن مدنظر قرارداد تا تعادلی بین خواص تقویت‌شده قطعه تولیدی مانند استحکام کششی، مقاومت سایشی و قیمت نهایی آن ایجاد شود.

دوده (Carbon black) از پرکننده‌های مهمی است که در بهبود استحکام قطعه تأثیر زیادی دارد و در بعضی از موارد تا ۳۰٪ در فرمولاسیون ترکیبات بکار می‌رود. دوده فرم کلونیدی کربن است که با وجود پارامترهای مذکور خواص آن به شیمی سطح و حالت تراکم اولیه ذرات کربن بستگی دارد. دوده از پرکننده‌هایی است که باعث سیاهی رنگ ترکیب‌شده و ناخالصی‌هایی مانند رطوبت، خاکستر، گوگرد که در فرایند تولید آن ایجاد می‌شود، بر ویژگی‌های دوده مؤثر است.

از استرها حاصل می‌شود. استرهای بر پایه فتالاتها، آدیباتها، سبساتها، فسفاتها، گلیکولها و روغنهای اپوکسیدی به‌وفور در صنعت لاستیک مورد مصرف قرار می‌گیرند. در جدول ۲ تعدادی از این نرم‌کننده‌ها نشان داده شده است.

سامانه‌های پخت (Curing systems)

پخت و یا ولکانیزاسیون (Vulcanization) یک فرایند شیمیایی

لاستیکها بکار می‌روند. به‌دلیل وجود پیوند کربن و اکسیژن در ساختار شیمیایی و قطبیت بالا، به‌کارگیری این استرها در الاستومرهای قطبی توصیه شده است. با افزایش طول زنجیره کربنی در ساختمان این استرها، از قطبیت آنها کاهش می‌یابد و امکان استفاده از این ترکیبات در الاستومرهایی با قطبیت کمتر بیشتر می‌شود. از آنجایی‌که روش سنتز این ترکیبات از واکنش استریفیکاسیون اسید و الکل‌های آلی است. بنابراین، تغییر بنیان هرکدام از این واکنشگرها، طیف وسیعی

جدول ۲- نرم‌کننده‌های صنایع لاستیک

Adipates		Polymeric	
DBEA	dibutoxyethyl adipate	25P	polymeric sebacate, 200,000 cps viscosity
DBEEA	dibutoxyethoxyethyl adipate	300P	polymeric, 3,300 cps viscosity
DNODA	di(normal C8C10) adipate	315P	polymeric, 7.5K cps viscosity
DOA	dioctyl (2-ethylhexyl) adipate	325P	polymeric, 5.3K cps viscosity
7006	alkyl alkylether diester adipate	330P	polymeric, 5.8K cps viscosity
DIDA	diisodecyl adipate	7035P	polymeric glutarate, 11K cps viscosity
DINA	diisononyl adipate	7046P	polymeric glutarate, 12K cps viscosity
97A	C9C7 adipate	7092P	polymeric glutarate, 24K cps viscosity
Epoxies		P-670	adipate polymeric, low viscosity
ESO	epoxidized soyabean oil	P-675	adipate polymeric, low viscosity
G-60	epoxidized soyabean oil	P-7068	phthalate polymeric, low viscosity
G-62	epoxidized soyabean oil	Sebacates	
7170	epoxidized soyabean oil	83SS	dibutoxyethoxyethyl substitute sebacate
IOES	isooctyl epoxy stearate	DBES	dibutoxy ethyl sebacate
OET	octyl (2-ethylhexyl) epoxy tallate	DBS	dibutyl sebacate
6.8	epoxidized soyabean oil	DOS	dioctyl (2-ethylhexyl) sebacate
10.4	epoxidized linseed oil	Trimellitates	
EpGdO	epoxidized glycerol dioleate	TIDTM	tri-isodecyl trimellitate
Glycol Diesters		TNODTM	tri-n-octyl n-decyl trimellitate
TeEGEH	tetraethylene glycol di-2-ethylhexoate	TOTM	trioctyl (2-ethylhexyl) trimellitate
TrEGCC	triethylene glycol caprate caprylate	uTM	unidentified trimellitate
TrEGEH	triethylene glycol di-2-ethylhexoate	LTM	linear (mixed normal alcohol) trimellitate
PGd2EH	polyethylene glycol di-2-ethylhexoate	TINTM	tri-isononyl trimellitate
Phosphates		TIOTM	tri-isooctyl trimellitate
EHdPF	2-ethyl hexyl diphenyl phosphate		
IDdPF	isodecyl diphenyl phosphate		
TrAF	triaryl phosphate		
Phthalates			
BBP	butylbenzyl phthalate		
C7C11P	dinormal 7,9,11 carbon phthalate		
DBP	dibutyl phthalate		
DIDP	diisodecyl phthalate		
DOP	dioctyl (2-ethylhexyl) phthalate		
DUP	diundecyl phthalate		
DINP	diisononyl phthalate		
DIOP	diisooctyl phthalate		
DN711P	dinormal 7,9,11 phthalate		
DOTP	dioctyl terephthalate		
DTDP	ditridecyl phthalate		

انتخاب پروکسید مناسب برای شبکه‌ای کردن ترکیب به پارامترهایی مانند حداقل زمان پخت، نیم‌عمر پروکساید، حداقل دمای انبارداری، دمای تخریب و انرژی لازم برای ایجاد رادیکال آزاد بستگی دارد.

جدول ۳- طبقه‌بندی پروکسایدها

Organic peroxide class	Structure	10 h half-life
Diacyl peroxides	$\begin{array}{c} \text{O} \quad \text{O} \\ \parallel \quad \parallel \\ \text{R}-\text{C}-\text{OO}-\text{C}-\text{R} \end{array}$	21-75 °C
Peroxydicarbonates	$\text{RO}-\text{C}(=\text{O})-\text{OO}-\text{C}(=\text{O})-\text{OR}$	49-51 °C
t-Alkyl peroxyesters	$\begin{array}{c} \text{O} \\ \parallel \\ \text{R}-\text{C}-\text{OO}-(\text{tert R}) \end{array}$	38-107 °C
Peroxyketals	$\begin{array}{c} \text{R}'' \\ \diagdown \\ \text{C} \\ \diagup \\ \text{R}' \end{array} \begin{array}{c} \text{OO}-(\text{tert R}) \\ \text{OO}-(\text{tert R}) \end{array}$	92-112 °C
Dialkyl peroxides	$(\text{tert R}')-\text{OO}-(\text{tert R}'')$	115-131 °C
tert-Alkyl hydroperoxides	$(\text{tert R})-\text{OOH}$	Not applicable
Ketone peroxides	$\begin{array}{c} \text{R}' \quad \text{R}' \\ \diagdown \quad \diagup \\ \text{C} \quad \text{C} \\ \diagup \quad \diagdown \\ \text{HOO} \quad \text{OOH} \\ \text{R} \quad \text{R} \end{array}$	Not applicable

رزین‌ها (Resins)

یکی از مواد اولیه پرکاربرد در فرمولاسیون الاستومرها رزین‌ها هستند. به‌کارگیری رزین‌ها می‌تواند اهدافی مانند بهبود چسبندگی، پخت و استحکام را در برداشته باشد. در جدول ۴ تعدادی از رزین‌های پرمصرف یاد شده است.

جدول ۴- رزین‌ها و عملکرد آن‌ها

Curing resins	Reinforcing resins	Tackifying resins
a. Phenol-formaldehyde resol type	a. Phenol-formaldehyde novolak type b. High styrene resins c. Methylene donors d. Resorcinol e. Resorcinol-formaldehyde f. Poly-butadiene resins g. Styrene-acrylonitrile h. Poly-vinyl-chloride resins	a. Phenol-formaldehyde novolak type b. Hydrocarbon c. Rosin derivatives d. Phenol-acetylene condensation e. Terpene derivatives f. Cumarone Indene g. Tall oil derivatives

رزین‌های فنلی به دو صورت رزول و نووالاک بسته به ساختار و خصوصیات خود می‌توانند هر سه اثر پخت،

است که برای کاهش اثرات حرارت، سرما، حلال‌ها و ایجاد خواص مکانیکی مطلوب بر لاستیک خام انجام می‌شود. انجام این فرایند سبب تشکیل پیوند عرضی در بین زنجیره‌های پلیمری و ایجاد شبکه سه‌بعدی در ساختار لاستیک می‌شود. ترکیباتی مانند گوگرد، پراکسایدها و رزین‌های آلی به‌همراه حرارت در فرایند مشبک کردن بکار می‌رود. پارامترهایی مانند دما و زمان پخت، ساختار الاستومر، درصد پیوندهای غیراشباع، نوع سامانه پخت و فرمولاسیون پخت بر خواص نهایی قطعه مؤثر هستند. فعال‌کننده‌ها (Activators) موادی معدنی یا آلی هستند که به‌منظور افزایش و بهبود سرعت پخت در فرمولاسیون بکار می‌روند. ترکیباتی مانند روی اکسید و اسیدهای چرب مانند اسید استئاریک از فعال‌کننده‌های رایج در سامانه پخت گوگردی هستند. البته قابل‌ذکر است در غیاب شتاب‌دهنده‌ها، فعال‌کننده‌ها نمی‌توانند تأثیر زیادی در افزایش چگالی اتصالات عرضی داشته باشند. به‌کارگیری شتاب‌دهنده‌ها (Accelerators) در فرمولاسیون ترکیب سبب افزایش سرعت پخت بهبود مدول و تأخیر در پدیده نیم‌سوز می‌شود. این ترکیبات بر پایه مشتقات تiazول (Thiazoles) مانند مرکاپتو بنزو تiazول (MBT) و سولفونامیدها که حاصل واکنش تiazول و آمین است، هستند. پرواکسایدها از ترکیبات آلی هستند که در اثر حرارت با تشکیل رادیکال آزاد و واکنش با پیوندهای غیراشباع الاستومر می‌توانند اتصالات عرضی را تشکیل و سبب شبکه‌ای شدن ترکیب می‌شوند. هفت خانواده اصلی پروکسایدها عبارت‌اند از:

دی‌آسیل‌پروکساید، پروکسی دی‌کربنات، پروکسی‌استر، پروکسی‌کتال، دی‌آکیل پروکساید، هیدروپروکساید و کتون پروکساید که ساختار و نیم‌عمر آن‌ها در جدول ۳ نشان داده شده است. البته کتون‌پروکسایدها و پروکسی‌کربنات‌ها به‌دلیل شرایط نگهداری و ضرورت به‌کارگیری سامانه‌های اکسایش و کاهش بندرت در پخت الاستومرها بکار می‌روند.

تقویت‌کنندگی و چسبندگی را در فرمولاسیون الاستومر داشته باشند. رزین‌های استایرن- بوتادی ان با درصد استایرن بالای ۵۰ درصد با توجه به کارایی خود دارای توجیه اقتصادی مطلوبی هستند.

بازدارنده‌ها (Retarders)

بازدارنده‌ها موادی هستند که به منظور کنترل برشتگی آمیخته در الاستومرهایی که با استفاده از سولفور پخت می‌شوند، مورد استفاده قرار می‌گیرند. سالیسیلیک اسید، بنزوئیک اسید، انیدرید فتالیک، از بازدارنده‌هایی هستند که در سامانه پخت تیزول‌ها بکار می‌روند. البته این مواد در سامانه‌های پخت سولفونامیدها مؤثر نیستند و فقط نقش یک فعال‌کننده را ایفاء می‌کنند.

آنتی‌اکسیدانت‌ها (Antioxidants)

الاستومرهای غیراشباع مانند لاستیک طبیعی (NR) و سنتزی (SBR) لاستیک‌های بوتادی ان (BR) و نیوپرن (CR) تحت تأثیر نور، حرارت، اکسیژن، اوزون (Ozone)، فلزات سنگین مانند مس و منگنز، خستگی دینامیکی و دیگر عوامل محیطی و فرایندی تخریب می‌شوند. اثرات تخریب این ترکیبات در اثر هریک از عوامل بالا می‌تواند متفاوت باشد. شکست زنجیره پلیمری و کاهش خواص فیزیکی و مکانیکی، ازدیاد طول، سختی می‌تواند در اثر پدیده اکسیداسیون باشد که عواملی مانند حرارت، فلزات سنگین و نور این مسئله را تسریع می‌کنند. اوزون با ایجاد رادیکال‌های آزاد باعث ایجاد ترک‌های سطحی و در بعضی موارد سبب شبکه‌ای شدن آمیخته می‌شود. به منظور پیشگیری از هرکدام از این پدیده‌ها به کارگیری آنتی‌اکسیدانت‌ها و آنتی‌اوزونانت‌ها در فرمولاسیون ترکیبات ضروری است. آنتی‌اکسیدانت‌ها از فرایند اکسایش با اکسیژن و آنتی‌اوزونانت‌ها از زوال آمیخته در اثر حمله اوزون

جلوگیری می‌کنند.

پارامترهای زیر در انتخاب انواع مختلف آنتی‌اکسیدانت‌ها و آنتی‌اوزونانت‌ها مهم است:

- نوع الاستومر
- کاربرد نهایی
- مدت زمان سرویس‌دهی
- رنگ آمیخته
- سامانه پخت
- عوامل محیطی
- قیمت



همچنین، ویژگی مانند لکه‌زایی، فراریت، حالیت، مهاجرت، پایداری شیمیایی، فرم فیزیکی و درصد به کارگیری از پارامترهای دیگر انتخاب این مواد هستند.

الویت اول در انتخاب این مواد برای به کارگیری در آمیخته غیرلکه‌زا (Non-staining) و لکه‌زایی (Staining) بودن آن‌ها است. آنتی‌اکسیدانت‌های غیرلکه‌زا به شش دسته اصلی طبقه‌بندی می‌شوند:


- فنل‌های با ممانعت فضایی
- به یس فنل‌های با ممانعت فضایی
- هیدروکینون‌ها
- ترکیبات آلی سولفوردار
- فسفیت‌ها
- ترکیبات نیتروکسی و آمین‌های ممانعت شده

مشتقات فنل و بیس‌فنل‌ها با گروه‌های حجیم به خصوص در ناحیه ارتو حلقه آروماتیک، آنتی‌اکسیدانت‌هایی را با دامنه محافظت‌کنندگی متوسط و قیمت مناسب را ایجاد می‌کنند. این آنتی‌اکسیدانت‌ها نسبت سایر آنتی‌اکسیدانت‌ها دارای فراریت بیشتری هستند. BHT و SPH از آنتی‌اکسیدانت‌های متداول فنلی و 22M46، TMBC از به یس فنل‌ها است.

هم‌افزایی (Synergism) دارند.




فسفیت‌ها از واکنش‌تری کلرو فسفرها و فنل‌ها به‌دست می‌آیند. این آنتی‌اکسیدانت‌ها در فرایند تولید و نگهداری لاستیک‌های سنتزی مورد استفاده قرار می‌گیرند و در لاستیک‌های پخت شده بکار نمی‌روند.




آمین‌های و نیتروکسی‌های ممانعت شده از آنتی‌اکسیدانت‌های

هیدروکینون‌های استخلاف شده بیشتر در چسب‌ها و آمیخته‌های پخت نشده بکار می‌روند و سبب افزایش چسبندگی می‌شوند. ترکیبات آلی سولفوردار مانند دی بوتیل‌دی تیوکربامات‌ها نیز بیشتر در چسب‌های بر پایه لاستیک‌ها و لاستیک‌های بوتیل کاربرد دارد. مرکاپتو بنزیمیدازول‌ها و نمک‌های آن‌ها نیز آنتی‌اکسیدانت‌های متداول هستند که اثر

آنتی‌اکسیدانت‌های صنعت لاستیک هستند که در اکثریت فرمولاسیون‌ها بکار می‌رود. درجه بسپارش و به تبع آن جرم مولکولی از پارامترهای مهم این آنتی‌اکسیدانت است که باعث تغییر در نقطه نرمی آن می‌شود.



مشتقات دی فنیل آمین دارای خواص ضعیف‌تری نسبت به هیدروکینولین‌ها هستند و بسته به درجه حرارت آزمون پیری (Aging) مشتقات مختلف آن بکار می‌رود. این ترکیبات در الاستومرهای نئوپرن و نیتریل مؤثرتر هستند.




مشتقات پارافنیل دی آمین‌ها از آنتی‌اکسیدانت‌هایی هستند که بسیار در فرایند لاستیک‌های سنتزی و شرایط نگهداری آن‌ها بکار گرفته می‌شوند. این مشتقات به‌عنوان آنتی‌ازونانت‌ها نیز کاربرد دارند. تایر و قطعات لاستیکی می‌توانند در مجاورت

بسیار گرانی هستند که اثربخشی خوبی دارند. این ترکیبات بیشتر در آمیخته‌هایی مانند پلی‌پروپیلن و اتیلن - پروپیلن و لاستیک‌های غیراشباع که حساسیت بالایی در برابر نور دارند، بکار می‌روند.

آنتی‌اکسیدانت‌های لکه‌زا در آمیخته‌هایی که در آن‌ها مسئله تغییر رنگ دارای اهمیت کمتر و یا در فرمولاسیون آن‌ها دوده بکار رفته است، مورد مصرف قرار می‌گیرند. البته این دسته از آنتی‌اکسیدانت‌ها می‌توانند در بعضی موارد نقش آنتی‌ازونانتی را نیز دارا باشند. چهار گروه اصلی این آنتی‌اکسیدانت‌ها عبارت‌اند از:


- فنیل نفتیل آمین‌ها (PANA, PBNA)
- دی هیدرو کینولین‌ها
- مشتقات دی فنیل آمین
- مشتقات پارافنیل دی آمین (PPDs)

فنیل نفتیل آمین‌ها از قدیمی‌ترین آنتی‌اکسیدانت‌هایی هستند که تا سال ۱۹۹۰ به‌وفور مورد استفاده قرار می‌گرفتند و دارای خواص حرارتی و اکسیداسیونی مطلوبی هستند. به‌دلیل سمیت بالای این ترکیبات در حال حاضر مصرف آن‌ها محدود شده است.



دی هیدرو کینولین‌های پلی‌میریزه شده مانند ۱ و ۲ دی هیدرو ۲ و ۲ تری متیل‌کینولین (TMQ) از متداول‌ترین

و آنتی اکسیدان‌تی به شدت بهبود پیدا می‌کند.




دی‌آریل پارا فنیل دی‌آمین‌ها دارای خواص ضعیف‌تر و قیمتی پایین‌تر از آلکیل-آریل پارا فنیل مین هستند که به دلیل جرم مولکولی زیاد دارای حلالیت‌های پایین‌تری هستند.


توانمندی‌های داخلی تولید افزودنی‌های شیمیایی

براساس آخرین آمارهای گزارش شده در کشور بدون در نظر گرفتن شرکت‌های تولیدکننده قطعات لاستیکی در کشور، صنایع تایرسازی در حدود ۲۵۰ هزار تن انواع تایر را در کشور تولید می‌کنند که نیاز سالیانه کشور در حدود ۴۰۰ هزار تن است. افزودنی‌های شیمیایی بسته به نوع تایر و شرایط عملکردی موردنظر در حدود ۲۰-۱۵ درصد فرمولاسیون آمیخته را تشکیل می‌دهند. در سال‌های اخیر، واحدهای تحقیق و توسعه تولیدکننده‌های تایر و صنایع وابسته و شرکت‌های دانش‌بنیان فعالیت‌های خوبی در خصوص تولید انواع افزودنی‌های شیمیایی مورد مصرف انجام داده‌اند. پرکننده‌های معدنی، سیلیکات‌های سنتزی، اکسیدهای فلزی، نخ تایر، سیم، بوده و روغن‌ها از جمله این تولیدات هستند.

شرایط محیطی اوزونی (Ozone) ایستا و یا دینامیکی قرار گیرند که بسته به نوع کارایی، آنتی اوزونانتهای متنوعی بکار می‌رود. واکس‌های پارافینی و میکرو کریستالین از آنتی اوزونانتهایی هستند که در شرایط ایستایی استفاده می‌شوند. پارا فنیل دی‌آمین‌ها دارای ساختار شیمیایی نیل هستند که بسته به گروه‌های استخلاف آریلی و یا آلکیلی مشتقات متنوعی ایجاد می‌شود.



دی‌آلکیل پارا فنیل دی‌آمین با زنجیرهای شاخه‌دار ۷ اتم کربن (77PPD) مایعی با خواص آنتی اوزونانتهای بسیار عالی است که در شرایط ایستایی بکار می‌رود. به‌کارگیری اینانتهای اوزونانتهای پارا فنیل دی‌آمین خواص مطلوب‌تری را در شرایط دینامیکی حاصل می‌کند.



در صورت جایگزینی یک استخلاف آریلی بر روی پارا فنیل دی‌آمین مانند 6IPPD و IPPD خواص آنتی اوزونانتهای

نتیجه‌گیری

از مجموع این همه مواد، فقط فرم‌های مختلف آنتی‌اکسیدانت‌ها ی فنلی غیرلکه‌زا در مقیاس صنعتی تولید می‌شود. این آنتی‌اکسیدانت‌ها بر پایه استخلاف‌های آروماتیکی فنل‌ها هستند که در صنعت تایر، قطعات لاستیکی و لاتکس‌های پلیمری بکار می‌رود. با توجه به خانواده بزرگ و تنوع زیاد افزودنی‌های شیمیایی که تعدادی از آن‌ها مورد بحث قرار گرفت، نیاز به انجام طرح‌های مطالعاتی، اقتصادی و فنی در کشور برای تولید این مواد بیش از پیش احساس می‌گردد که لازمه آن مشارکت تمامی دست‌اندرکاران این حوزه است *IRM*

همان‌گونه که مورد بحث قرار گرفت، شتاب‌دهنده‌ها، رزین‌ها، عوامل پخت، آنتی‌اکسیدانت‌ها و آنتی‌اوزونانت‌ها نقش مهمی را در آمیخته دارا هستند و در صنعت لاستیک به‌وفور مصرف می‌شوند. از طرف دیگر، ارزش‌افزوده و دانش فنی بالای این مواد سبب شده که تولیدکنندگان آن‌ها در جهان محدود باشد و اطلاعات تخصصی به‌صورت پتنت گزارش شود. متأسفانه تاکنون هیچ فعالیت جدی و مؤثری در خصوص تولید افزودنی‌های شیمیایی در کشور انجام نگریده است و

مراجع

1. John S. Dick, Rubber Technology compounding and testing for performance, 2nd Edition, Hanser Publication, 2009
2. Datta R. N., Rubber Technologist Handbook, P: 167, 2005
3. Rubber Additives Market Trends, Tranceparency market research, <https://www.transparencymarketresearch.com/rubber-additives-market.html>, 2019
4. <https://www.gminsights.com/industry-analysis/rubber-processing-chemicals-market>



C hemical Additives in the Rubber Industry and Domestic Production Capabilities

M. Jalilian

Assistant Prof., of Polymer and Petrochemical Institute of Iran, Tehran, Iran

*Corresponding author Email: m.djalilian@ippi.ac.ir

Abstract: Nowadays, rubber products have a special place in human life. Chemical additives are an important compound of the formulation of the rubber compound that improve physical, mechanical properties and increase product performance. In this study, we study the characteristics of a number of important chemical additives in the rubber industry, their potentials and the necessity of domestic production.

Keywords: Rubber industries, Chemical additives, Fillers, Curing agents, Antioxidants